

FASSON® Papel Metalizado Plata Brillante / S4040 / 69g SCK

CLAVE: J170

SUPERFICIAL

Papel metalizado plata brillante con acabado metalizado muy atractivo, con un recubrimiento químico apto para impresión en los sistemas convencionales.

Calibre (milésimas)	2.7 ± 10%
Peso Base (g/ m²)	83 ± 10%
Resistencia a la tensión	28 lb/ in
Resistencia al rasgado	48 g/ hoja

ADHESIVO

Adhesivo permanente base hule para usos generales con un alto tack inicial y una excelente adhesión final en la mayoría de los sustratos de uso común.

Tipo	Base Hule Hot Melt
Temperatura mínima de aplicación	-9°C
Rango de Temperatura de Servicio	De -34°C a 74°C

ADHESIÓN: (Valores típicos)		MÉTODO DE PRUEBA
Inicial	>1.0	TLMI: L-IB1
Final	>1.0	TLMI: L-IA1

RESPALDO

Respaldo de papel Kraft blanco, supercalandreado DIMASA. El calibre de este material es cuidadosamente controlado para ofrecer una buena estructura base de suajado en procesos de troquelado rotativo, aunado a buenas características de resistencia mecánica a la tensión y al rasgado que lo hacen un material especialmente apto para la conversión y etiquetado de aplicaciones de rollo a rollo en sistemas de alta velocidad.

Calibre (mils)	2.5 ± 10%
Peso Base (g/ m²)	69 ± 10%
Release (g/ 2 in)	50 ± 20
Resistencia a la tensión	36 lb/in
Resistencia al rasgado	38 g/ hoja
Calibre de la construcción total (mils):	6.2 ± 10%

GARANTIA

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto.

COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO:

El alto tack inicial de este adhesivo lo hace adecuado para ser usado en infinidad de aplicaciones tanto manuales como automáticas. El S4040 fue diseñado y formulado para tener facilidad de conversión y troquelado aumentando la productividad de los procesos. Esta diseñado para ser utilizado principalmente para etiquetas de información variable por su alta adhesión y para aplicarse a una amplia variedad de sustratos de uso común. El S4040 cumple con los requerimientos del apartado 21 CFR 175.105 de la FDA para el contacto indirecto o incidental con alimentos, además cumple con la Norma Europea para su uso en juguetes (EN 71-3).

USOS:

El J170, por su aspecto metalizado, se usa en aplicaciones en las que se busca un efecto visual especialmente atractivo, particularmente en cosméticos, productos para cuidado personal, alimentos empacados, bebidas, lubricantes para automóviles, etc.

COMPORTAMIENTO EN LA PRENSA:

El superficial cuenta con recubrimiento acrílico para impresión. Se imprime muy bien en flexografía y se logran impresiones aceptables con letterpress, serigrafía y offset. Compatible con tintas UV. No apto para sobreimpresión.

VIDA DE ANAQUEL:

Un año, siempre que se almacene a 22°C y a 50% de humedad relativa.

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL USO:

Al igual que cualquier material autoadherible, este producto deberá probarse minuciosamente en las condiciones del uso final pretendido a fin de asegurar que cumple satisfactoriamente los requerimientos especificados.



México
Mariano Escobedo 341-D
Col. Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla, MEX
C. P. 54040
Tel. (55) 5093 0100

Guadalajara
Circuito de la Productividad Pte. No. 12 Carr. Miguel Alemán Km 17
Parque Industrial Guadalajara
El Salto, JAL
C. P. 45680
Tel. (33) 3689 0143/ 46/ 49

Monterrey
12 Carr. Miguel Alemán Km 17
Parque Industrial Kalos de Alta Tecnología
Apodaca N.L
C. P. 66600
Tel. 01800 522 83 79

